

**TNO Toetsingscriteria gasleidingen in de kruipruimte!
(uitgangspunt wanddikte 3,25 mm)**



Is de doorvoer door beton beschermd?

Ja

Nee

Meer dan 0,5 mm afname bij doorvoer?

Nee

Ja

Corrosie?

Ja

Nee

Meer dan 1 mm afname?

Ja

Nee

Putcorrosie > 0,5 mm?

Ja

Nee

Controle drukmeting

Verlies

Geen verlies

Opsporen en zonodig vervangen / afdoppen

Leiding is goed!

**Vervangen!
Of
Afdoppen!**